C4 Inject SR Fine

Ultra-laagviskeuze, semi-rigide PU-injectiehars voor fijne lekkende scheuren

1-component | Hydrofoob | Waterreactief | Ftalaatvrij

Beschrijving

C4 Inject SR Fine is een eencomponent polyurethaanhars met een zeer lage viscositeit. Bij contact met water zet de hars uit en hardt ze uit tot een semi-rigide, blijvende afdichting in scheuren en voegen. Door de lage viscositeit dringt ze diep door in haarscheuren vanaf 0,2 mm, ook in dikke tot zeer dikke betonwanden en -vloeren. De reactietijd stel je in met de dosering van de versneller.

Voordelen

- Eén component, eenvoudig te verwerken
- Dringt door in haarfijne scheuren vanaf 0,2 mm
- Reactietijd instelbaar met C4 Versneller
- Uitgeharde hars is onschadelijk voor het milieu en bestand tegen micro-organismen

Toepassingen

- Waterlekken met matig debiet en lekken onder hoge waterdruk
- Fijne lekkende scheuren in slibwanden, damwanden en secanspaalwanden
- Kleine scheuren en waterdragende barsten in betonwanden en -vloeren
- Scheuren en grindnesten in beton
- Lekken in riolering en inspectieputten
- Combi-injectie met cementgebonden producten
- Grondstabilisatie en ankerinjectie in poreuze ondergrond

IN HET KORT

Type
PU-hars, gesloten cel

Viscositeit (25 °C)
± 58 mPa·s

Scheurbreedte
vanaf 0,2 mm

Versneller
4 – 10 % C4 Versneller

Verwerking
1 °C tot 35 °C

Verpakking
20 kg · 200 kg

Technische gegevens

	C4 Inject SR Fine	C4 Versneller
Uitzicht	bruine vloeistof	geel-oranje vloeistof
Viscositeit bij 25 °C (Brookfield)	± 58 mPa·s	± 75 mPa·s
Dichtheid (EN ISO 2811-1)	± 1,18 kg/dm³	± 1,05 kg/dm³
Vlampunt	–	157 °C

Gemiddelde waarden uit laboratoriumproeven bij 20 °C en 50 % relatieve vochtigheid. Op de werf kunnen waarden afwijken.

Reactietijden

C4 Versneller	5 °C	15 °C	25 °C
4 %	60 – 120 (17×)	50 – 120 (20×)	25 – 80 (15×)
6 %	25 – 70 (17×)	15 – 65 (18×)	10 – 55 (18×)
10 %	15 – 50 (20×)	12 – 45 (20×)	8 – 30 (23×)

Start – einde van de reactie in seconden, met de expansie (× volume) tussen haakjes.

Aandachtspunten

- Standaard toepasbaar tussen 1 °C en 35 °C. Bij strenge koude hars en versneller vooraf opwarmen.
- Er moet altijd water aanwezig zijn tijdens de injectie: de hars reageert met water.
- Niet injecteren in bevroren ondergrond zonder vloeibaar water.
- Meng niet meer hars en versneller dan je dezelfde dag verwerkt, en bescherm het mengsel tegen vocht en regen.
- Voeg geen andere producten toe dan in deze fiche vermeld.

Voorbereiding

- **Kimnaden:** ga na hoe de kimnaad is opgebouwd. De injectiegaten moeten door de kimnaad geboord worden.
- **Scheuren:** boor de injectiegaten zigzag boven en onder de scheur, zodat elk gat de scheur kruist en de hars goed verdeeld wordt.
- Boor onder een hoek van ongeveer 45°, zodat het gat de scheur of naad bij voorkeur halverwege de wand- of vloerdikte kruist.
- Blaas het boorstof uit het gat en plaats een packer met de juiste diameter.
- Schud C4 Versneller krachtig, voeg 4 tot 10 % toe aan de hars en meng grondig.

Gereedschap

Boormachine met geschikte boren, packers met passende diameter en lengte, en een injectiepomp (manueel, pneumatisch of elektrisch). Gebruik aparte pompen voor water en hars.

Injecteren

1. Begin bij de eerste packer; bij verticale naden of scheuren is dat meestal de onderste.
2. Gebruik niet meer druk dan nodig om de hars te laten vloeien en blijf onder 100 bar.
3. Stop zodra niet-gereageerde hars of schuim uit de scheur of naad komt en ga verder met de volgende packer.
4. Na de laatste packer kan water geïnjecteerd worden zodat de resterende hars volledig reageert.
5. Verwijder na uitharding de packers en dicht de gaten met snelcement, C4 Epoxy Putty of een ander geschikt herstelmateriaal.

Verbruik

Het verbruik hangt af van de hoeveelheid water, de dikte van de wand of vloer en de holtes in en rond het beton. Het wordt op de werf bepaald.

Reiniging

- Spoel de pomp vóór de injectie met C4 Pompreiniger: er mag geen water in de pomp zitten.
- Reinig de pomp na het werk opnieuw met C4 Pompreiniger. Gebruik nooit water.
- Wordt de pomp enkele dagen niet gebruikt, vul ze dan met olie tot de volgende injectie.

Verpakking

Product	Verpakking
C4 Inject SR Fine	emmer 20 kg (24/pallet) · stalen vat 200 kg (4/pallet)
C4 Versneller	fles 2 kg (4/doos) · emmer 20 kg (24/pallet)

Opslag en houdbaarheid

Vochtgevoelig: droog bewaren tussen +5 °C en +30 °C in de originele, gesloten verpakking. Houdbaarheid hars 24 maanden en versneller 12 maanden na productie. Aangebroken verpakkingen zo snel mogelijk opgebruiken.

Veiligheid

Lees vóór gebruik het veiligheidsinformatieblad, verkrijgbaar bij C4Sewer. Vermijd contact met huid en ogen en draag de gepaste persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, veiligheidsbril). Afval en restanten afvoeren volgens de lokale regels.

Aanvullende producten

- C4 Versneller
- C4 Pompreiniger
- Injectiepackers en toebehoren
- C4 Epoxy Putty

De informatie in deze fiche is gebaseerd op proeven en praktijkervaring en wordt te goeder trouw verstrekt. Omdat de omstandigheden op de werf en de verwerking buiten onze controle vallen, ontslaat ze de gebruiker niet van eigen proeven en controles. Bij twijfel of afwijkende omstandigheden adviseren wij graag: info@c4sewer.be. Deze versie vervangt alle vorige versies.